

## 220-214 Plastiprimer Blanc - Apprêt à Catalyser Pigmenté

<b>Codes de produit:</b>	220-214	<b>Viscosité:</b>	610 ± 30 CPS à 25 °C
		<b>Point d'éclair:</b>	7 °C
		<b>Densité (kg/l):</b>	1.23 ± 2% à 25°C
		<b>Solides (% en poids):</b>	60 ± 2%
		<b>Solides (% en volume):</b>	42 ± 2%
		<b>Stabilité à l'entreposage (mois):</b>	12

### Description du produit:

Couche de fond à durcissement catalytique à haute teneur solide, offrant un excellent pouvoir de remplissage permettant d'obtenir des finis de très haute qualité. Ce produit possède un séchage rapide ainsi qu'un sablage facile.

### Utilisations:

Ce produit est recommandé pour le bois et le MDF, pour utilisation intérieure. Il offre d'excellentes propriétés de remplissage du à son taux élevé de solide (42%)

<b>Données environnementales (tel que fourni):</b>	<b>COV moins exemption Kg/L:</b>	495
	<b>COV Kg/L:</b>	495

### Remarque:

s.o.

<b>Données d'application</b>	<b>Utilisations suggérées:</b>	Pulvérisation
	<b>Catalyseur:</b>	10% 999-017 ou 999-031A
	<b>Vie en pot:</b>	4 heures si réduit avec 10 à 20% de 121-8020
	<b>Viscosité d'application:</b>	Coupe Zahn signature #2, 22-30 sec à 25°C
	<b>Diluant:</b>	Lacquer thinner 121-001/803-1339 ou 121-8020 (pour viscosité recommandée, ajouter 10-20% par volume)
	<b>Retardateur:</b>	800-5328 EEP (2-3% maximum)
	<b>Solvant de nettoyage:</b>	Diluant à laque
	<b>Épaisseur du film à l'application recommandée :</b>	3 à 5 mils mouillé
<b>Pouvoir couvrant:</b>	16 m <sup>2</sup> /l (180 pi <sup>2</sup> /l) à 1 mil sec et à 100 % d'efficacité de transfert. Le pouvoir couvrant varie selon la méthode d'application ou l'épaisseur du revêtement.	

### Remarque:

s/o

**Mode d'utilisation:****Préparation de la surface:**

Le substrat doit être sablé avec un papier 120, 150 ou 180 et libre de toute source de contamination. Avant l'application de lacouche finale, la couche de fond doit être sablée avec un papier #280/320. La couche de fond doit être recouverte dans les 8 heures suivant le sablage et ne peut être utilisé sur le métal, les vieux finis à l'huile ou laques cellulosiques.

**Informations générales:**

Bien mélanger avant et pendant l'addition du catalyseur et des diluants, selon les ratios recommandés. Garder le produit en agitation constante durant son utilisation, pour s'assurer de sa consistance. Le Plastiprimer peut être appliqué en une ou deux couches avec, entre les couches, un bon sablage au papier #240/320 afin d'obtenir une bonne adhérence. Les couches subséquentes doivent être appliquées dans les 8 heures suivant le sablage. Lors du sablage, il est important de ne pas dénuder la surface et de porter une attention particulière aux arêtes vives des bords profilés. Celles-ci peuvent créer une épaisseur non uniforme à l'application. Une fois ce produit catalysé, tout contact avec des surfaces métalliques doit être évité. L'épaisseur sèche du Plastiprimer ne doit pas excéder 4 millièmes. L'épaisseur totale sèche du système ne doit pas excéder 6 millièmes. Afin d'obtenir un durcissement complet, le système doit être appliqué à une température ambiante supérieure à 18°C et à une humidité relative inférieure à 65%. Durant le durcissement, ce produit ne doit pas être exposé à des vapeurs d'ammoniaque. La surface finie ne doit pas être nettoyée avec un produit à base d'ammoniaque. Le produit ne doit pas être pollué par de l'huile, du vernis ou un produit similaire et ne doit pas être poncé à la laine d'acier entre les couches. Toujours utiliser des contenants et équipements en plastique ou en acier inoxydable pour éliminer toute source de décoloration due à l'oxydation. Le Plastiprimer Blanc est utilisé sous les couches de finition suivantes : 117-32XX, 117-55XX et 440-XXX

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

**Temps de séchage:**

	<b>À 20°C (Minimum Requis)</b>	<b>À 50°C (Minimum Requis)</b>
<b>Sec au toucher:</b>	20 - 30 minutes	Laisser évaporer les solvants avant de mettre au four
<b>Sec au ponçage:</b>	60 minutes	30 - 45 minutes
<b>Sec à l'empilage:</b>	4 heures	1 1/2 - 2 heures

**Remarque :**

N/A

L'épaisseur du feuillet, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois  
274, St-Louis  
Warwick, QC J0A 1M0  
1-819-358-7500

Updated: 2025-02-22 01:00:46

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.