

431-30XX Catlac - Finition Précatalysée Claire

Codes de 431-3010 10° Viscosité: Coupe Zahn signature #2, 25 sec à 25 °C

produit: 431-3020 20° **Point d'éclair:** -20 °C

431-3050 50°
431-3090 90°

Solides (% en poids): 27 ± 2%
Solides (% en volume): 20 ± 2%
Stabilité

12

à l'entreposage (mois):

Description du produit:

Catlac est une laque pré-catalysée, prête à l'emploi. Ce revêtement sèche rapidement et présente une bonne résistance àl'usure, aux produits chimiques ménagers et aux solvants. Reconnaissance spéciale: Lorsqu'appliqué selon les recommandations, le produit rencontre les normes de l'Associationdes manufacturier d'armoire de cuisine (KCMA).

Utilisations:

Catlac est recommandé pour les armoires de cuisines, les meubles de bureau et de maison ainsi que de nombreuses autres surfaces intérieures en bois.

Données environmentalesCOV moins exemption Kg/L:654(tel que fourni):COV Kg/L:578

Remarque:

s.o.

Données Utilisations suggérées: Pulvérisation

d'application Catalyseur: S.O. Vie en pot: S.O.

Viscosité d'application: Coupe Zahn signature #2, 25 sec à 25°C Diluant: 121-803 ou 121-8020 si nécessaire

Retardateur: 800-5328 EEP (2-3% maximum)

Solvant de nettoyage: Diluant à laque Épaisseur du film à l'application 3 à 5 mils mouillé

recommandée :

Pouvoir couvrant: 8 m2/l (85 pi2/l) à 1 mil sec et à 100 % d'efficacité de transfert. Le

pouvoir couvrant varie selon la méthode d'application ou l'épaisseur

du revêtement.

Remarque:

s/o

Mode d'utilisation:

Préparation de la surface:

Le substrat doit être sablé avec un papier #120, 150 ou 180 avant l'application de la teinture ou du scellant. Le scellant doit être biensablé avec un papier #280/320 et libre de toute poussière ou autre source de contamination avant d'être recouvert dans les 8heures suivant le sablage. Tout système de teinture doit être compatible avec des systèmes de finition à base d'acide. Catlac nepeut être utilisé sur le métal, les vieux finis à l'huile ou les laques cellulosiques.

Informations générales:

Mélanger le produit avant l'utilisation. Mélanger sans arrêt pour assurer l'homogénéité du produit et la consistance du lustre. Appliquer une épaisseur de 3 à 5 millièmes mouillée sur la surface sablée. Une couche subséquente peut être appliquée suivant unséchage complet et un sablage au papier #280/ 320. L'épaisseur sèche du Catlac ne doit pas excéder 2 millièmes. L'épaisseurtotale sèche du système ne doit pas excéder 4 millièmes. Tout contact avec des surfaces métalliques doit être évité. Afin d'obtenir un durcissement complet, le système doit être appliqué à une température ambiante supérieure à 18°C et à unehumidité relative inférieure à 65%. Durant le durcissement, ce produit ne doit pas être exposé à des vapeurs d'ammoniaque. Lasurface finie ne doit pas être nettoyée avec un produit à base d'ammoniaque. Toujours utiliser des contenants et équipements enplastique ou en acier inoxydable pour éliminer toute source de décoloration due à l'oxydation. Le Catlac est utilisé comme auto-scellant mais peut aussi être utilisé sur les scellants suivants: 390-0060, 431-1219, 546-5192 et546-8003.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAINERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

Temps de séchage:		À 20°C (Minimum Requis)	À 50°C (Minimum Requis)
Se	ec au toucher:		Laisser évaporer les solvants avant de mettre au four
	ec au ponçage:	45 - 60 minutes	30 - 45 minutes
S	ec à l'empilage:	8 heures	2 heures

Remarque:

N/A

L'épaisseur du feuil, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois 274, St-Louis Warwick, QC J0A 1M0 1-819-358-7500

Updated: 2025-02-23 01:00:45

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.