

546-7257 V-Primer - Apprêt Vinylique Pigmenté

Codes de produit:	546-7257 V-Primer Blanc	Viscosité:	Coupe Zahn signature #2, 22 sec à 25 °C
		Point d'éclair:	-20 °C
		Densité (kg/l):	1.08 ± 2% à 25°C
		Solides (% en poids):	38 ± 2%
		Solides (% en volume):	20 ± 2%
		Stabilité	12
		à l'entreposage (mois):	

Description du produit:

V-Primer est une couche de fond vinylique à un composant. Ce produit offre une excellente résistance à l'humidité ainsi qu'une très bonne adhérence sur toutes les essences de bois.

Utilisations:

V-Primer est recommandé pour les armoires de cuisines, les meubles résidentiels ou de bureau ainsi que pour les autres applications sur le bois pour usage intérieure.

Données environnementales (tel que fourni):	COV moins exemption Kg/L:	655
	COV Kg/L:	584

Remarque:

s.o.

Données d'application	Utilisations suggérées:	Pulvérisation
	Catalyseur:	s.o.
	Vie en pot:	s.o.
	Viscosité d'application:	Coupe Zahn signature #2, 20-24 sec à 25°C
	Diluant:	Lacquer Thinner 803-1339/121-001 ou 121-8020 si nécessaire
	Retardateur:	800-5328 EEP (2-3% maximum)
	Solvant de nettoyage:	Diluant à laque
	Épaisseur du film à l'application recommandée :	3 à 5 mils mouillé
	Pouvoir couvrant:	8 m ² /l (90 pi ² /l) à 1 mil sec et à 100 % d'efficacité de transfert. Le pouvoir couvrant varie selon la méthode d'application ou l'épaisseur du revêtement.

Remarque:

s/o

Mode d'utilisation:**Préparation de la surface:**

Le substrat doit être sablé avec un papier #120, 150 ou 180 avant l'application de la couche de fond. Le V-Primer doit être bien sablé avec un papier #280/320 et libre de toute poussière ou autre source de contamination. V-Primer ne peut être utilisé sur le métal, les vieux finis à l'huile ou les laques cellulosiques.

Informations générales:

Mélanger le produit avant l'utilisation. Garder le produit en agitation constante durant son utilisation pour assurer l'homogénéité du produit. Appliquer une épaisseur de 3 à 5 millièmes mouillée sur la surface sablée. Ce produit peut être catalysé pour améliorer les propriétés de ponçage mais le système doit être évalué et approuvé par AkzoNobel avant de débiter la production. Pour toute information, contactez votre représentant des ventes. Si catalysée, la couche de finition doit être appliquée dans les 8 heures suivant le sablage. Ne jamais dépasser une épaisseur de 5 mils mouillée en une seule couche. L'épaisseur sèche du V-Primer ne doit pas excéder 2 millièmes. L'épaisseur totale sèche du système ne doit pas excéder 5 millièmes. Afin d'obtenir un durcissement complet, le système doit être appliqué à une température ambiante supérieure à 18°C et à une humidité relative inférieure à 65%. Durant le durcissement, ce produit ne doit pas être exposé à des vapeurs d'ammoniaque. La surface finie ne doit pas être nettoyée avec un produit à base d'ammoniaque. Toujours utiliser des contenants et équipements en plastique ou en acier inoxydable pour éliminer toute source de décoloration due à l'oxydation. Le V-Primer Blanc est utilisé sous les couches de finitions suivantes : 131-50XX, 131-51XX, 131-82XX, 117-24XX, 117-30XX, 117-32XX et 117-55XX.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBITER LA PRODUCTION.

Temps de séchage:

	À 20°C (Minimum Requis)	À 50°C (Minimum Requis)
Sec au toucher:	45 - 60 minutes	Laisser évaporer les solvants avant de mettre au four
Sec au ponçage:	60 - 90 minutes	45 - 60 minutes
Sec à l'empilage:	3 - 4 heures	1 - 2 heures

Remarque :

N/A

L'épaisseur du feuillet, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois
274, St-Louis
Warwick, QC J0A 1M0
1-819-358-7500

Updated: 2025-02-22 01:00:15

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.