

825-7200 Promatch® Easywipe Neutre - Base de Teinture à Essuyer au Solvant

Codes de produit:	825-7200	Viscosité:	s.o.
		Point d'éclair:	26 °C
		Densité (kg/l):	0.89 ± 2% à 25°C
		Solides (% en poids):	10 ± 2%
		Solides (% en volume):	7 ± 2%
		Stabilité à l'entreposage (mois):	12

Description du produit:

Le Promatch Easywipe est une base de teinture simple, en une seule étape, qui offre une bonne clarté et un remplissage du grain avec une facilité de mise en œuvre. Elle peut être recouverte avec n'importe quel système transparent une fois correctement séchée.

Utilisations:

Le Promatch Easywipe est une teinture multi-usages pour meubles et armoires.

Données environnementales (tel que fourni):	COV moins exemption Kg/L:	823
	COV Kg/L:	823

Remarque:

s.o.

Données d'application	Utilisations suggérées:	Pulvérisation/Essuyage
	Catalyseur:	s.o.
	Vie en pot:	s.o.
	Viscosité d'application:	s.o.
	Diluant:	s.o.
	Retardateur:	800-4310 (5 à 15% au volume)
	Solvant de nettoyage:	Diluant à laque
	Épaisseur du film à l'application recommandée :	s.o.
	Pouvoir couvrant:	s.o.

Remarque:

s/o

Mode d'utilisation:**Préparation de la surface:**

Avant l'application de la teinture, le bois doit être sablé avec un papier # 120,150 ou 180 et libre de toute poussière ou autre source de contamination. Sur des bois comme l'érable, un sablage plus grossier, comme au papier #150 doit être fait afin d'éviter de polir la surface.

Informations générales:

Mélanger le produit avant l'utilisation. Mélanger sans arrêt pour assurer l'homogénéité du produit. Appliquer une couche mouillée sur la surface sablée, à la main ou par pulvérisation. Ensuite essuyer le surplus avec un linge propre pour s'assurer d'avoir une bonne adhérence avec la couche subséquente et laisser sécher le temps requis. La base 825-7200 peut être teintée avec des colorants 866. La quantité maximum recommandée est de 20% au volume. Afin d'obtenir un durcissement complet, le système doit être appliqué à une température ambiante supérieure à 18°C et à une humidité relative inférieure à 65%.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

Temps de séchage:

	À 20°C (Minimum Requis)	À 50°C (Minimum Requis)
Sec au toucher:	S.O.	S.O.
Sec au ponçage:	S.O.	S.O.
Sec à l'empilage:	S.O.	S.O.

Remarque :

Le temps de séchage avant l'application du scellant est de 45 à 60 minutes.

L'épaisseur du feuil, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois
274, St-Louis
Warwick, QC J0A 1M0
1-819-358-7500

Updated: 2025-02-22 01:00:19

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.