

**999-017 Catalyseur**

<b>Codes de produit:</b>	999-017 Catalyseur	<b>Viscosité:</b>	s.o.
		<b>Point d'éclair:</b>	-3 °C
		<b>Densité (kg/l):</b>	0.89 ± 2% à 25°C
		<b>Solides (% en poids):</b>	17%
		<b>Solides (% en volume):</b>	11%
		<b>Stabilité</b>	12
		<b>à l'entreposage (mois):</b>	

**Description du produit:**

Catalyseur pour les scellants et les couches de finition à catalyser.

**Utilisations:**

Ce produit ne peut être utilisé seul. Se référer au bulletin technique des produits à catalyser. Pour utilisation intérieure seulement.

<b>Données environnementales (tel que fourni):</b>	<b>COV moins exemption Kg/L:</b>	732
	<b>COV Kg/L:</b>	732

**Remarque:**

s.o.

<b>Données d'application</b>	<b>Utilisations suggérées:</b>	s.o.
	<b>Catalyseur:</b>	Se référer au bulletin technique du produit à catalyser
	<b>Vie en pot:</b>	Se référer au bulletin technique du produit à catalyser
	<b>Viscosité d'application:</b>	Se référer au bulletin technique du produit à catalyser
	<b>Diluant:</b>	s.o.
	<b>Retardateur:</b>	s.o.
	<b>Solvant de nettoyage:</b>	Diluant à laque
	<b>Épaisseur du film à l'application recommandée :</b>	s.o.
<b>Pouvoir couvrant:</b>	s.o.	

**Remarque:**

s.o

**Mode d'utilisation:****Préparation de la surface:**

S.O.

**Informations générales:**

Mesurer avec précaution et précision avant d'ajouter aux produits à catalyser. Agiter lorsqu'ajouté au produit à catalyser selon le ratio recommandé. Se référer au bulletin technique du produit à catalyser. Ne pas sous-catalyser ou sur-catalyser. Une sous-catalyse conduira à un durcissement lent ou à une incapacité du revêtement à durcir. Une sur-catalyse causera un film cassant. Éviter le contact avec des métaux ferreux. Utiliser de l'équipement et des contenants en acier inoxydable de haute qualité ou en plastique approprié. Ce produit est corrosif. Se protéger les yeux et la peau de tout contact ou éclaboussure. En cas d'accident, se laver avec beaucoup d'eau pendant 20 minutes et appeler un médecin.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SUIVRE LES PROCÉDURES D'APPLICATIONS RECOMMANDÉES. LE NON-RESPECT DES RECOMMANDATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNERA PROBABLEMENT UNE INSATISFACTION DE L'APPARENCE DU FILM OU UNE DÉFAILLANCE DE CELUI-CI. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT POSSÈDE LES PROPRIÉTÉS REQUISES AVANT DE DÉBUTER LA PRODUCTION.

**Temps de séchage:**

	À 20°C (Minimum Requis)	À 50°C (Minimum Requis)
<b>Sec au toucher:</b>	S.O.	S.O.
<b>Sec au ponçage:</b>	S.O.	S.O.
<b>Sec à l'empilage:</b>	S.O.	S.O.

**Remarque :**

S.O.

L'épaisseur du feuillet, la porosité du substrat, le mouvement de l'air, la chaleur et l'humidité ont une forte incidence sur les temps de séchage. Les températures sont basées sur la température réelle du panneau de bois. Le temps de séchage peut varier en fonction du temps nécessaire pour que les panneaux de bois atteignent ces températures. La température de durcissement minimale de 18 °C/64 °F doit être maintenue pendant tout le cycle de durcissement afin d'obtenir l'intégrité de revêtement indiquée dans les caractéristiques du produit.

Ces produits sont uniquement conçus pour un usage industriel. AkzoNobel considère la sécurité comme une priorité absolue. Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit."

Les valeurs indiquées ne sont que des estimations calculées et ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Il nous est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations et nos produits ou les produits d'autres fabricants associés à nos produits peuvent être utilisés. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats obtenus à la suite de l'application de ces informations ou quant à la sécurité et l'adéquation de tels produits ou combinaisons de produits à leurs fins propres. Sauf accord contraire écrit, nous vendons les produits sans garantie et les utilisateurs assument l'entière responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l'utilisation de nos produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits. L'utilisation de mélanges de solvants non approuvés ou recyclés peut affecter les propriétés du revêtement et n'est pas recommandée.

Akzo Nobel Peintures Bois  
274, St-Louis  
Warwick, QC J0A 1M0  
1-819-358-7500

Updated: 2025-02-23 01:00:20

Copyright 2021 AkzoNobel. Tous droits réservés. Chemcraft est une marque déposée d'Akzo Nobel Coatings Inc.